



WILKOHYD 2080

Kód č./Odstín	PAWE	číslo dle odstínu
Lesk	vysoce lesklý	
Popis	Vysoce lesklý vodou ředitelný vrchní nátěr formulovaný na bázi akrylátové emulze. Rychle schnoucí. Bez zápachu, olova a chromanů.	
Doporučené užití	Jako vrchní nátěr všech povrchů opatřených vhodným primerem (kovy, dřevo, plasty). Vhodný také pro minerální podklady.	
Certifikace	----	

Informace o produktu

Objem sušiny	cca 40%		
Doporučené DFT/WFT	40 / 100μm		
Teoretická vydatnost	10,00m ² /ltr	(při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)	
	8,33m ² /kg	(dle odstínu)	
Specifická hmotnost	cca 1,20 g/cm ³ (dle odstínu)		
Poměr tužení		Báze	Tužidlo
	Objemový	odpadá, jednosložkový produkt	
	Hmotnostní		
Bod vzplanutí	neudáno, vodou ředitelný produkt		
Skladovatelnost	cca 12 měsíců (v běžných podmínkách)		

Aplikace

Doba zpracovatelnosti	odpadá, jednosložkový produkt			
Způsoby nanášení	Obvykle štětcem nebo válečkem, možno i vysokotlakým stříkáním			
Tryska	0,011" (airless)			
Ředidlo	Voda. Aplikací zařízení má být vyčištěno okamžitě po ukončení prací vodou nebo speciálním Hydro-cleaner.			

Doby schnutí (RV65%)	<u>Teploty</u>	<u>+5°C</u>	<u>+10°C</u>	<u>+20°C</u>	<u>+30°C</u>
Suchý na dotek		4 hod.	2 hod.	1 hod.	40 min.
Proschlý				6 hod.	
Přetíratelný	min.	24 hod.	12 hod.	6 hod.	5 hod.
	Max.				

Příprava povrchu Povrch musí být zbaven rzi, okujů, olejů, solí a mastnot. Staré, nepřilnavé nátěry musí být mechanicky odstraněny.

Přetírání WILKOHYD 2080 je přetíratelný sám sebou .

Obecné informace

Bezpečnost při práci	a) Zajistěte odpovídající ventilaci. b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc d) Zabraňte kontaktu s pokožkou e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.
Celosvětová dostupnost	Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.
Obecná poznámka	Během aplikace má být teplota povrchu minimálně +5°C, současně nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.