



WILKOHYD 3080

Kód č./Odstín	PSWB	číslo dle odstínu
Popis	Vysokovrstvý vodou ředitelný samozákladující nátěr dle předpisu Německých drah TL 918 300, List 8	
Certifikace	DB TL 918 300, List 8	

Informace o produktu

Objem sušiny	cca 50%	
Doporučené DFT/WFT	120 / 240µm	
Teoretická vydatnost	4,17m ² /litr	(při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)
	3,47m ² /kg	(dle odstínu)
Specifická hmotnost	cca 1,20 g/cm ³ (dle odstínu)	
Poměr tužení	Báze	Tužidlo
	Objemový	odpadá, jednosložkový produkt
	Hmotnostní	
Bod vzplanutí	neudáno, vodou ředitelný produkt	
Skladovatelnost	cca 6 měsíců (v běžných podmínkách)	

Aplikace

Doba zpracovatelnosti	odpadá, jednosložkový produkt		
Způsoby nanášení	Obvykle vysokotlakým stříkáním, štětcem nebo válečkem		
Tryska	0,017" – 0,021" (airless)		
Ředidlo	Voda. Aplikací zařízení má být vyčištěno okamžitě po ukončení prací vodou nebo speciálním Hydro-cleaner.		

Doby schnutí (RV65%)	Teploty +5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Suchý na dotek			3 hod.	
Proschlý			12 hod.	
Přetíratelný	min.		12 hod.	
	Max.			
	Poznámka	Je možné přisoušení nátěru		

Příprava povrchu Povrch musí být zbaven rzi, okují, olejů, solí a mastnot. Staré, nepřilnavé nátěry musí být mechanicky odstraněny. Nejlepších výsledků je dosahováno na povrchu otryskaném na stupeň Sa2½.

Přetírání WILKOHYD 3080 je přetíratelný sám sebou .

Obecné informace

Bezpečnost při práci	a) Zajistěte odpovídající ventilaci. b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc d) Zabraňte kontaktu s pokožkou e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.
Celosvětová dostupnost	Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.
Obecná poznámka	Během aplikace má být teplota povrchu minimálně +5°C, současně nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 85%.