



## WILKOHYD 1060

<b>Kód č./Odstín</b>	PWP 3900      rudohnědý PWP 7101      šedý
<b>Popis</b>	Jednosložkový vodou ředitelný shopprimer, formulovaný dle směrnic pro průmysl, s limitovaným užitím pod čarou ponoru. Vhodný dle směrnic DAST pro dočasnou ochranu otryskaných ocelových povrchů..
<b>Doporučené použití</b>	Pro aplikaci v automatických linkách pro nanášení svařitelných nátěrů. Vhodný i pro aplikaci běžným airless či pneumatickým stříkáním.
<b>Certifikace</b>	Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg, dle směrnic DVS 0501 a DAST 006

### Informace o produktu

<b>Objem sušiny</b>	cca 37%
<b>Doporučené DFT/WFT</b>	25 / 68 ±5µm
<b>Teoretická vydatnost</b>	14,8m <sup>2</sup> /ltr      (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT) 11,1m <sup>2</sup> /kg

**Specifická hmotnost**      cca 1,33 g/cm<sup>3</sup>

**Bod vzplanutí**      ----

**Skladovatelnost**      cca 6 měsíců (v běžných podmínkách, nesmí zmrznout)

### Aplikace

**Doba zpracovatelnosti**      odpadá, jednosložkový produkt

**Způsoby nanášení**      Obvykle automatickým stříkacím zařízením nebo běžným vysokotlakým či pneumatickým stříkáním.

**Tryska**      dle potřeby a druhu aplikačního zařízení.

**Ředidlo**      voda

**Doby schnutí (65%RV)**      Teploty +5°C      +10°C      +20°C      +30°C

**Suchý na dotek**      2-8 min.

**Přetíratelný**      min.      8 hodin

**Příprava povrchu**      Před tryskáním odstraňte oleje, mastnoty, soli odpovídajícími metodami (ISO 12944-4). Tryskání na stupeň čistoty Sa2½ až Sa3 (ISO 8501-1).

**Příklad nátěrového systému**      Dle specifikace

**Přetíratelnosti**      Může být přetírán obvyklými nátěrovými systémy (jedno i dvousložkovými) s výjimkou nátěrů vysoce pigmentovaných zinkem. Prosím, v případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

### Obecné informace

**Bezpečnost při práci**

- Zajistěte odpovídající ventilaci.
- Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
- Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- Zabraňte kontaktu s pokožkou
- Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

**Celosvětová dostupnost**      Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.