



## WILKOHYD 1065

**Kód č./Odstín** PWPG .... číslo dle odstínu PWPG 3801 rudohnědý  
PWPG 7832 šedý

**Popis** Univerzální vodou ředitelný rychleschnoucí antikorozi základní nátěr s vynikající adhezí. Bez zápachu, olova a chromanů. Může být přetírán vodouředitelnými i rozpouštědlovými, jedno- i dvousložkovými nátěrovými hmotami.

**Doporučené užití** Pro vnější a vnitřní povrchy při stavbě lodí, pro nátěry galvanizované oceli, palubních nástaveb, mostů, jeřábů, zábradlí, superstruktur, strojoven, kabin, atd. Také je vhodný pro zemědělské stroje, komerční vozidla, stavební stroje ap.

**Certifikace** ----

### Informace o produktu

**Objem sušiny** cca 42%  
**Doporučené DFT/WFT** 40 / 95µm  
**Teoretická vydatnost** 10,5m<sup>2</sup>/ltr (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)  
7,83m<sup>2</sup>/kg (dle odstínu)  
**Specifická hmotnost** cca 1,34 g/cm<sup>3</sup> (dle odstínu)  
**Poměr tužení** Báze Tužidlo  
Objemový odpadá, jednosložkový produkt  
Hmotnostní  
**Bod vzplanutí** neudáno, vodou ředitelný produkt  
**Skladovatelnost** cca 6 měsíců (v běžných podmínkách)

### Aplikace

**Doba zpracovatelnosti** odpadá, jednosložkový produkt  
**Způsoby nanášení** Obvykle vysokotlakým nebo pneumatickým stříkáním, štětcem nebo válečkem  
**Tryska** obvykle 0,015" (airless), jinak v závislosti na způsobu aplikace

**Ředidlo** Voda. Aplikací zařízení má být vyčištěno okamžitě po ukončení prací vodou nebo speciálním Hydro-cleaner.

<b>Doby schnutí (RV65%)</b>	<b>Teploty +5°C</b>	<b>+10°C</b>	<b>+20°C</b>	<b>+30°C</b>
<b>Suchý na dotek</b>			30-60 min.	
<b>Proschlý</b>			1 – 2 hod.	
<b>Přetíratelný</b>	min.		2 hod.	

**Příprava povrchu** Povrch musí být zbaven rzi, okují, olejů, solí a mastnot. Staré, nepřilnavé nátěry musí být mechanicky odstraněny. Nejlepších výsledků je dosahováno na povrchu oceli otryskaném na stupeň Sa2½.

**Přetírání** WILKOHYD 1065 je přetíratelný většinou dostupných jednosložkových a dvousložkových, vodou ředitelných i rozpouštědlových nátěrů (s výjimkou nátěrových hmot pigmentovaných zinkem).

### Obecné informace

**Bezpečnost při práci** a) Zajistěte odpovídající ventilaci.

**Marine & Protective Coatings**

- b) Neinhaluje aerosol nátěrové hmoty
- c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- d) Zabraňte kontaktu s pokožkou
- e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

**Celosvětová dostupnost** Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.

**Obecná poznámka** Během aplikace má být teplota povrchu minimálně +5°C, současně nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.