



WILKOHYD MARINE PRIMER

Kód č./Odstín	PZWG	číslo dle odstínu	PZWG 3900 rudohnědý PZWG 7201 šedý PZWG 9110 bílý
Popis	Vysokovrstvý vodou ředitelný rychleschnoucí antikorozi základní nátěr. Bez zápachu, olova a chromanů		
Doporučené užití	Pro vnější a vnitřní povrchy při stavbě lodí, pro nátěry galvanizované oceli, palubních nástaveb, mostů, jeřábů, zábradlí, superstruktur, strojoven, kabin, atd.		
Certifikace	----		

Informace o produktu

Objem sušiny	cca 42%
Doporučené DFT/WFT	80 / 190µm
Teoretická vydatnost	5,25m ² /ltr (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT) 4,04m ² /kg (dle odstínu)
Specifická hmotnost	cca 1,30 g/cm ³ (dle odstínu)
Poměr tužení	Báze Tužidlo Objemový odpadá, jednosložkový produkt Hmotnostní
Bod vzplanutí	neudáno, vodou ředitelný produkt
Skladovatelnost	cca 12 měsíců (v běžných podmínkách)

Aplikace

Doba zpracovatelnosti	odpadá, jednosložkový produkt
Způsoby nanášení	Obvykle vysokotlakým stříkáním, štětcem nebo válečkem
Tryska	0,015" (airless)
Ředidlo	Voda. Aplikací zařízení má být vyčištěno okamžitě po ukončení prací vodou nebo speciálním Hydro-cleaner.

Doby schnutí (RV65%)	Teploty	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C
Suchý na dotek		4 hod.	2 hod.	1 hod.	40 min.
Přetíratelný	min.	24 hod.	12 hod.	6 hod.	5 hod.

Poznámka: doporučeno, aby relativní vlhkost vzduchu nepřekročila 80% během aplikace

Příprava povrchu	Povrch musí být zbaven rzi, okují, olejů, solí a mastnot. Staré, nepřilnavé nátěry musí být mechanicky odstraněny. Nejlepších výsledků je dosahováno na povrchu oceli otryskaném na stupeň Sa2½.
-------------------------	--

Příklad nátěrového systému	Interier 2 x WILKOHYD MARINE PRIMER 1 x WILKOHYD MARINE TOPCOAT	Exterier 2x WILKOHYD MARINE PRIMER 1x WILKOHYD MARINE TOPCOAT
Přetírání	WILKOHYD MP je přetíratelný sám sebou a WILKOHYD MARINE TOPCOAT(em), případně dalšími výrobcem doporučenými produkty .	

Obecné informace

Bezpečnost při práci	a) Zajistěte odpovídající ventilaci. b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
-----------------------------	---

**Marine & Protective Coatings**

c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

d) Zabraňte kontaktu s pokožkou

e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

Celosvětová dostupnost Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.

Obecná poznámka Během aplikace má být teplota povrchu minimálně +5°C, současně nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.