



## WILKOHYD MARINE TOPCOAT

**Kód č./Odstín** PAWE .... číslo dle odstínu, např. PAWE 5015 = modrá RAL 5015

**Popis** Vodou ředitelný rychleschnoucí lesklý vrchní nátěr. Bez zápachu, olova a chromanů

**Doporučené užití** Pro vnější a vnitřní povrchy při stavbě lodí, palubních nástaveb, mostů, jeřábů, zábradlí, superstruktur, strojoven, kabin, atd.

**Certifikace** ----

### Informace o produktu

**Objem sušiny** cca 40%  
**Doporučené DFT/WFT** 40 / 100µm  
**Teoretická vydatnost** 10,0 m<sup>2</sup>/ltr (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)  
 8,33m<sup>2</sup>/kg (dle odstínu)  
**Specifická hmotnost** cca 1,20 g/cm<sup>3</sup> (dle odstínu)  
**Poměr tužení** Báze Tužidlo  
 Objemový odpadá, jednosložkový produkt  
 Hmotnostní  
**Bod vzplanutí** neudáno, vodou ředitelný produkt  
**Skladovatelnost** cca 12 měsíců (v běžných podmínkách)

### Aplikace

**Doba zpracovatelnosti** odpadá, jednosložkový produkt  
**Způsoby nanášení** Obvykle vysokotlakým stříkáním, štětcem nebo válečkem  
**Tryska** 0,015" (airless)

**Ředidlo** Voda. Aplikací zařízení má být vyčištěno okamžitě po ukončení prací vodou nebo speciálním Hydro-cleaner.

<b>Doby schnutí (RV65%)</b>	<b>Teploty +5°C</b>	<b>+10°C</b>	<b>+20°C</b>	<b>+30°C</b>
<b>Suchý na dotek</b>	4 hod.	2 hod.	1 hod.	40 min.
<b>Přetíratelný</b>	min. 24 hod.	12 hod.	6 hod.	5 hod.

Poznámka: doporučeno, aby relativní vlhkost vzduchu nepřekročila 80% během aplikace

**Příprava povrchu** Povrch musí být zbaven rzi, okují, olejů, solí a mastnot, vlhkosti a jiných kontaminantů.

**Příklad nátěrového systému** Vnější i vnitřní povrchy  
 2 x WILKOHYD MARINE PRIMER  
 1-2 x WILKOHYD MARINE TOPCOAT

**Přetírání** WILKOHYD MT je přetíratelný sám sebou, případně dalšími výrobcem doporučenými produkty .

### Obecné informace

**Bezpečnost při práci**

- Zajistěte odpovídající ventilaci.
- Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
- Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- Zabraňte kontaktu s pokožkou
- Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

**Celosvětová dostupnost** Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních



**Obecná poznámka** podmínkách.  
Během aplikace má být teplota povrchu minimálně +5°C, současně nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.