



WILKOPOX PC 300 PRIMER

Kód č./Odstín Báze ERTG 3115 růžovohnědý

Tužidlo ERX 1738

Popis Dvousložkový speciální fenol epoxy základní nátěr s mimořádnou odolností vůči chemikáliím, rozpouštědlům a mořské vodě, trvanlivostí v methanolu a EDC (etylendichlorid, 1,2-dichlorethan), rychleschnoucí, kompatibilní s WILKOPOX 300 produkty.

Doporučené použití V nátěrových systémech interiérů nádrží a zásobníků, kde je vyžadována odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům a mořské vodě, především v produktových nádržích tankerů.

Certifikace

Informace o produktu

Objem sušiny cca 35%
Doporučené DFT/WFT 50 μ m DFT / 143 μ m WFT
Teoretická vydatnost 7m²/litr/50 μ m (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)

Specifická hmotnost cca 1,14 g/cm³ (natužená směs)
Poměr tužení

	Báze	Tužidlo
Objemový	16,8	3,2

Bod vzplanutí +19°C
Skladovatelnost cca 6 měsíců (v běžných podmínkách, pro nesmíchané složky)

Aplikace

Doba zpracovatelnosti 5 hodin při +20°C, cca 2,5 hodin při +30°C. Netužte více materiálu, než dokážete zpracovat během očekávané doby zpracovatelnosti. Vyšší teplota snižuje dobu zpracovatelnosti.

Způsoby nanášení Obvykle vysokotlakým stříkáním, plochy štětcem nebo válečkem.

Tryska GRACO 719
Ředidlo VEP 47 (JEN pro čištění zařízení)

Doby schnutí	Teploty	+10°C	+20°C	+30°C
Suchý na dotek		15 min.	10 min.	6 min.
Přetíratelný	min.	16 hod.	8 hod.	5 hod.
	Max.	15 dnů	15 dnů	15 dnů
	Max. na slunci	7 dnů	5 dnů	3 dny
Přípraven k použití		po 21 dnech	po 14 dnech	po 7 dnech

Příprava povrchu Odstraňte mastnoty a kontaminace oleji ředidlem nebo vhodným čisticím prostředkem. Soli a vodou rozpustné nečistoty odstraňte tlakovým mytím vodou. Otryskejte povrch na stupeň čistoty Sa2½. Před aplikací odstraňte prach a drť vysokotlakým vzduchem a průmyslovým vysavačem.

Příklad nátěrového systému WILKOPOX PC 300 PRIMER, DFT 50 μ m
 WILKOPOX PC 300 UC, DFT 125 μ m
 WILKOPOX PC 300 FINISH, DFT 125 μ m
Součástí každé vrstvy nátěrového systému je pásový nátěr svarů, rohů a koutů.



Marine & Protective Coatings

Přetíratelnost Může být přetírán totožnou nátěrovou hmotou, během intervalu přetíratelnosti také nátěry WILKOPOX PC 300.

Obecné informace

Bezpečnost při práci

- a) Zajistěte odpovídající ventilaci.
- b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
- c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- d) Zabraňte kontaktu s pokožkou
- e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

Celosvětová dostupnost Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.

Obecná poznámka Během aplikace má být teplota povrchu nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 85%.

Údaje o těkavých látkách, v podobě obvyklé a v podobě dle Vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb.	
VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený obvyklým způsobem (g/ltr), cca (vypočteno)	572
VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený hmotnostním zlomkem (kg/kg produktu), cca	0,502
TOC (celkový organický uhlík, obsažený ve VOC), vyjádřený hmotnostním zlomkem, cca	0,401