



## WILKOZINC PRIMER 1000 HA

<b>Kód č./Odstín</b>	Báze ESZ 7137 Šedý Tužidlo ESX 1570
<b>Popis</b>	Dvousložkový modifikovaný zinksilikátový shopprimer.
<b>Doporučené použití</b>	Pro aplikaci v automatických linkách pro nanášení svařitelných nátěrů. Vynikající odolnost vůči abrazi, vysokým teplotám a povětrnosti, bezproblémový při svařování a dělení (řezání plamenem) materiálu, vhodný pro krátký přetírání anorganickými i organickými nátěrovými systémy, pro užití pod i nad hladinou v různých nátěrových systémech v námořních a průmyslových aplikacích.
<b>Certifikace</b>	Germanischer Lloyd No. WF 0390006 HH. Lloyd's Register, Det Norske Veritas, Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg
<b>Informace o produktu</b>	
<b>Objem sušiny</b>	cca 28%
<b>Doporučené DFT/WFT</b>	15 / 55µm
<b>Teoretická vydatnost</b>	18,7m <sup>2</sup> /ltr (při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT) 13,3m <sup>2</sup> /kg
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,4 g/cm <sup>3</sup> (natužená směs)
<b>Poměr tužení</b>	Báze Tužidlo Objemový 6 10 Hmotnostní 6 4
<b>Bod vzplanutí</b>	+14°C
<b>Skladovatelnost</b>	cca 3 měsíce (v běžných podmínkách, pro nesmíchané složky)
Aplikace	
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	24 hodin při +20°C
<b>Způsoby nanášení</b>	Obvykle automatickým stříkacím zařízením nebo vysokotlakým stříkáním. V závislosti na aplikační metodě může být nátěrová hmota ředěna 0 až 20% ředidla na viskozitu 13-15s DIN4 / 20°C. Během aplikace má být teplota povrchu +3°C nad rosným bodem.
<b>Tryska</b>	0,018"(airless), úhel stříkání dle potřeby.
<b>Ředidlo</b>	VEE 82
<b>Doby schnutí (65%RV)</b>	Teploty +5°C +10°C +20°C +30°C
<b>Suchý na dotek</b>	4 min. 2 min. 1 min.
<b>Přetíratelný</b>	1 týden
<b>Příprava povrchu</b>	Před tryskáním odstraňte oleje, mastnoty, soli odpovídajícími metodami (ISO 12944-4). Tryskání na stupeň čistoty Sa2½ až Sa3 (ISO 8501-1).
<b>Příklad nátěrového systému</b>	Dle specifikace
<b>Přetíratelnosti</b>	Může být přetírán všemi nátěrovými systémy s výjimkou zmýdelnitelných a vysoce pigmentovaných zinkem. Prosím, v případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.
<b>Obecné informace</b>	
<b>Bezpečnost při práci</b>	a) Zajistěte odpovídající ventilaci. b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc d) Zabraňte kontaktu s pokožkou e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.
<b>Celosvětová dostupnost</b>	Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.